

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Utwardzacz

RG 5

CHARAKTERYSTYKA:

Utwardzacz RG5 jest to wodny roztwór kwasów sulfonowych. Postacią handlową jest żółta do ciemnobrązowej, klarowna ciecz.

ZASTOSOWANIE:

Utwardzacz RG5 stosowany jest do utwardzania żywic mocznikowo-formaldehydowo-furfurylowych, szczególnie o zawartości alkoholu furfurylowego min. 60% oraz żywic fenolowych utwardzanych na zimno.

WŁASNOŚCI FIZYKOCHEMICZNE :

Lp.	Parametr oznaczany	Jednostka	Wartość	Norma
1.	Wygląd zewnętrzny		ciecz klarowna	
2.	Gęstość ¹⁾	[g/cm ³]	1,265 ± 0,015	PN-EN ISO 3675:2004
3.	Zawartość kwasu siarkowego	[%]	max. 3	PL-W-026

1) 20°C

PAKOWANIE I TRANSPORT:

Utwardzacz RG5 pakuje się i transportuje w bębnach metalowych o pojemności 50 l., polietylenowych o pojemności 120 l., paletokontenerach z tworzyw sztucznych o pojemności 1000 l lub innych opakowaniach uzgodnionych z odbiorcą, o ile zabezpieczają produkt nie gorzej niż w/w i przewozi zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami transportowymi. Temperatura produktu podczas transportu nie może spaść poniżej 5°C. Utwardzacz RG5 podlega przepisom dotyczącym przewozu materiałów niebezpiecznych RID/ADR.

- grupa pakowania III
- nalepka ostrzegawcza nr 8
- nr rozpoznawczy materiału UN 2586

MAGAZYNOWANIE:

Utwardzacz RG5 należy magazynować w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchych, przewiewnych, nienasłonecznionych pomieszczeniach o temperaturze nie niższej niż 5°C i nie wyższej niż 25°C.

OKRES GWARANCJI:

Utwardzacz RG5 transportowany i przechowywany zgodnie z w/w warunkami posiada okres gwarancji 3 miesiące od daty wyprodukowania

Data: 15-05-2014 Wydanie: I